

SUKANI KONOP 8 i 12 - STRUKOVA (PES i PP)

54

TWISTED ROPE 8 and 12 STRAND (PES i PP)

KARAKTERISTIKE

Vodootporan, nudi otpornost na UV zračenje, u PES i PP izvedbi. Osim navedenih minimalnih prekidnih sila u tablici, u praksi je prekidna čvrstoća i do 15% bolja (ovisno o šarži iz koje se radi konop).

- 8-struki (od promjera 36mm – 80mm)
- 12-struki (od promjera 22mm – 60mm)

UPOTREBA

Koristi se u svim situacijama sidrenja većih plovila i brodova. Koristi se i kao vučno uže uže, te sidreni konop za vezivanje u lukama i na velikim jahtama.

PROMJERI

Standardne dimenzije su promjeri od 22 do 80 mm. Prema zahtjevu isporučujemo i konope većih promjera.

BOJE

Konop se uobičajeno isporučuje u bijeloj boji, a može se dobiti i u crnoj i plavoj boji.

PAKIRANJE

Osim uobičajenih dužina od 100 metara isporučujemo konope u traženim dužinama. Prema zahtjevu kupca krajeve konopa uplićemo sa i bez jezgri.

KONSTRUKCIJA

Dvostruko pleteno uže od poliestera vanjskog sjaja i unutarnjom pletenom jezgrom visoke čvrstoće.

KARAKTERISTIKE

Dvostruko pleteno uže izvrsna je alternativa i zamjena za užad sa tri, osam ili dvanaest strukova. Ova vrsta užeta nudi savršeno rastezanje, veću otpornost na abraziju u kombinaciji s većom čvrstoćom, dobrom fleksibilnošću i ostaje jednostavna i meka za rukovanje i nakon duže uporabe. Jednostavna za uplitanje.

KORISTITI

Dvostruko pletena užad koristi se:

- za privez i sidrenje;
- kao uže za bokobrane i za druge jahting aplikacije (mali vez, sidrenje, mooring i opće namjene);
- Za druge komercijalne i industrijske primjene.

PROMJERI

Standardne dimenzije su promjeri od 5mm do 20mm. Na zahtjev isporučujemo i veće promjere.

BOJE

Standardna boja 100% bijela. Samo po narudžbi možemo proizvesti i dvostruko upleteno uže s vanjskim pokrovom 100% crno.



Šifra artikla PES	Šifra artikla PP	promjer / diameter	PES HT ISO 1141:2012		PP multifil HT ISO 1346:2012			
			težina	Min. prekidna sila/ Breaking Strenght (MBL)		težina	Min. prekidna sila/ Breaking Strenght (MBL)	
				8-strand	12-strand		8-strand	12-strand
		mm	g/m	kN		g/m	kN	
5422PES	5422PP	22	367	-	-	219	-	-
5424PES	5424PP	24	437	90	95	260	75,0	80,0
5426PES	5426PP	26	512	-	-	306	-	-
5428PES	5428PP	28	594	118	125	354	100	106
5430PES	5430PP	30	682	-	-	407	112	118
5432PES	5432PP	32	776	150	160	463	132	140
5436PES	5436PP	36	982	190	200	586	160	170
5440PES	5440PP	40	1210	236	250	723	200	210
5444PES	5444PP	44	1470	280	300	875	236	250
5448PES	5448PP	48	1750	335	355	1040	280	300
5452PES	5452PP	52	2050	400	425	1220	335	355
5456PES	5456PP	56	2380	450	475	1420	375	400
5460PES	5460PP	60	2730	500	530	1630	425	450
5464PES	5464PP	64	3100	560	600	1850	475	500
5468PES	5468PP	68	-	-	-	-	-	-
5472PES	5472PP	72	3930	710	750	2340	600	630
5480PES	5480PP	80	4850	900	950	2890	750	800

Navedene prekidne čvrstoće konopa su minimalne (MBL), u praksi su i do 15% bolje (ovisno o šarži iz koje se radi konop).